

ABMESSUNGEN

Kollektion		PULSE CLICK*	BLANCE CLICK*	AMBIENT CLICK*
Breite		210 mm	187 mm	320 mm
Länge		1510 mm	1251 mm	1300 mm
Anzahl der Paneele pro Packung		7 Platten	9 Platten	5 Platten
m ² pro Packung		2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Gewicht pro Packung		18,35 kg	17,42 kg	17,22 kg
Dichte	ISO 23997	1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³
Gesamtstärke	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Deckschicht	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Veredelung		Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology		
Nut und Feder		Uniclic® Multifit für Livyn		

WERKSGARANTIE

Beanspruchungsklasse	ISO 10582:2018 (EN 16511:2014)		Klasse 33
CE	EN 14041		DOP: end label on pack
Garantie		Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen Siehe Garantiebedingungen 25 Jahre 5 Jahre - auf Anfrage bis 15 Jahre

ALLGEMEINE ANGABEN

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	QUICK-STEP WERTE
Abriebbeständigkeit	EN 13329 - Annex E		≥ 2000 Zyklen	OK
Schlagfestigkeit	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	1800 mm
Kratzbeständigkeit	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Bürostühle	EN 425	25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung	OK
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg		keine sichtbaren Schäden
Eindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	0,05 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee - NaOH - H2O2 - Schuhcreme		Klasse 5 Keine Änderung
Schwellung	ISO 24336		≤ 18%	Keine Schwellung
Schließkraft	ISO 24334	Fmax Längsseite Fmax kurzen Seite	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Maßänderung	ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	< 0,25% Schüsselung < 1 mm	< 0,10% < 1 mm
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-Beständigkeit	ISO 105 B02	Blau Referenz	Klasse > 6	Klasse 8
Rutschfestigkeit	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Mit schuhen	Alle Strukturen	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfuß	Alle Strukturen	Class B / PN18
	BS/976-2:2002+A1:2013	Nass	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42
	ENV 12633:2003 - Annex A	Trocken	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60
			USRV	Niedriges Rutschpotential Niedriges Rutschpotential
Wärmewiderstand	EN 12667	Ohne Quick-Step Unterlag Auf einer Quick-Step COMFORT Unterlage Auf einer Quick-Step TRANSIT Unterlage Auf einer Quick-Step HEAT Unterlage		Klasse 2 0,020 m ² K/W 0,040 m ² K/W 0,065 m ² K/W 0,030 m ² K/W
Fußbodenheizung		Geeignet für alle Standard-Heizanlagen in Zementböden. Begrenzte Anwendung mit Heizfolien und alternativen. Max. Kontakttemp. ≤ 27°C. Siehe separate Installationsanleitung.		

UMWELT & ZERTIFIKATE

AFFSET			A+
Floorscore			SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: Sehr emissionsarm, geruchlos		Class M1
Formaldehydemission	EN 14041:2018	Kein Formaldehyd während der Produktion zugeführt	< Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO 16000 part 9-6	AgBB-Anforderung nach 28 Tagen <1000 µg / m ³	< 20 µg/m ³
Inhalt	Schwermetalle+ Blei / Cadmium		NICHT vorhanden
GEFAHRICHE STOFFE	Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)		NICHT vorhanden
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Konform
Weichmacher	Ortho-phthalatfreie Weichmacher		
Recycling-Inhalt	Nur INTERNAL Recycling-Material verwendet		

