

ABMESSUNGEN

Kollektion	PULSE CLICK	BALANCE CLICK	AMBIENT CLICK
Breite	210 mm	187 mm	320 mm
Länge	1510 mm	1251 mm	1300 mm
Anzahl der Paneele pro Packung	7 Platten	9 Platten	5 Platten
m ² pro Packung	2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Gewicht pro Packung	18,82 kg	17,87 kg	17,66 kg
Dichte	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³
Gesamtstärke	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm
Veredelung	Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology		
Nut und Feder	Uniclo® Multifit für Livyn		

WERKSGARANTIE

Beanspruchungsklasse	EN 16511:2014	Klasse 32	
CE	EN 14041:2018	DOP: end label on pack	
Garantie	Wohnzwecke	Siehe Garantiebedingungen	20 Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen	0 Jahre - auf Anfrage bis 10 Jahre

ALLGEMEINE ANGABEN

METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	QUICK-STEP WERTE
Abriebbeständigkeit	EN 13329 - Annex E	≥ 1200 Zyklen	OK
Schlagfestigkeit	EN 13329 - Annex F	≥ 1200 mm	1800 mm
Kratzbeständigkeit	EN 16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Bürostühle	EN 425	25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg	Keine sichtbaren Schäden
Eindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	0,05 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee - NaOH - H2O2 - Schuhcreme	Klasse 5 Keine Änderung
Schwellung	ISO 24336	≤ 18%	Keine Schwellung
Schließkraft	ISO 24334	F _{max} Längsseite > 1,0 kN/m F _{max} kurzen Seite > 1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Maßänderung	ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	< [0,10]%
Brandklasse	EN 13501-1		BI-s1
UV-Beständigkeit	ISO 105 B02	Blau Referenz	Klasse > 6
Rutschfestigkeit	EN 13893		DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Mit schuhen	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfuß	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Nass	PTV value ≥ 42
		Trocken	PTV value ≥ 60
	ENV 12633:2003 - annex A		Niedriges Rutschpotential
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	Ohne Quick-Step Unterlag	Klasse 2
		Auf einer Quick-Step COMFORT Unterlage	0,020 m ² KW
		Auf einer Quick-Step TRANSIT Unterlage	0,040 m ² KW
		Auf einer Quick-Step HEAT Unterlage	0,065 m ² KW
			0,030 m ² KW
Fußbodenheizung		Geeignet für alle Standard-Heizanlagen in Zementböden. Begrenzte Anwendung mit Heizfolien und alternativen. Max. Kontakttemp. ≤ 27°C. Siehe separate Installationsanleitung.	

UMWELT & ZERTIFIKATE

AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: Sehr emissionsarm, geruchlos	Class M1
Formaldehydemission	EN 14041:2018	< Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO 16000 part 9-6	< 20 µg/m ³
Inhalt	Schwermetalle+ Blei / Cadmium	NICHT vorhanden
GEFAHRLICHE STOFFE	Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)	NICHT vorhanden
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Konform
Weichmacher	Ortho-phthalatfreie Weichmacher	
Recycling-Inhalt	Nur INTERNAL Recycling-Material verwendet	

